

Тип

Водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Подходит для использования в сухих и влажных помещениях, в том числе и ванных комнат. Содержит добавки против грибков и плесени. Поставляется в виде концентрата (1:3).



Область применения


Предназначена для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также легкомящихся старых покрытий. Для внутренних работ применяется под покрывные краски серии Евро, а также Гармония, Джокер и др. Грунтовка хорошо пропитывает поверхность, обеспечивает профилактику роста грибков и плесени.

Для наружных работ грунтовка предназначена для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок. Не применять по слабодержащимся покрытиям и штукатуркам.

Объекты применения

-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Бесцветный
Расход	5–14 м ² /л, в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Тара	0,9 л, 3 л, 10 л
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	1 час при температуре +20±2 °С и относительной влажности 65±5 %. Последующая окраска через 1,5 часа.
Плотность	Ок. 1 кг/л.
Хранение	Концентрат хранить и транспортировать при температуре выше 0 °С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления.
Код	S90 0001

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых строительных конструкций не должна превышать 8 %. Температура поверхности, краски и воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха – ниже 80 %.
Предварительная подготовка	Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.
Окраска	Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой. При проведении внутренних работ грунтовку разбавлять в соотношении 3 или 4 части воды на 1 часть грунтовки.

Для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям грунтовку использовать в неразбавленном виде.

Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя, в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить водой.
----------------------	-------------------------------------

Охрана труда

Состав грунтовки не предполагает особых мер предосторожности. Работу рекомендуется выполнять, избегая лишнего соприкосновения с материалом.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

Дополнительная информация

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15,
корп. 3
тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru
ИНН 7816424590, КПП 784601001

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.