

**ЕВРО-2****EURO 2**  
Код S08 6201

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Тип</b>                | Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.  |
| <b>Область применения</b> | Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|  |  |
|--|--|
| <b>Расход на 1 слой</b>  | 8–10 м <sup>2</sup> /л на окрашенную поверхность,<br>7–9 м <sup>2</sup> /л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои,<br>3–5 м <sup>2</sup> /л на бетонную и оштукатуренную поверхность. |
| <b>Сухой остаток</b>   | Около 56% в зависимости от цвета.  |
| <b>Плотность</b>   | Около 1,4 кг/л в зависимости от цвета.   |
| <b>Разбавитель</b>   | Вода.  |
| <b>Способ нанесения</b>  | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.  |
| <b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b> | От пыли – 1 час.<br>Межслойная выдержка – 2–3 часа.  |
| <b>Блеск</b>   | Глубоко матовый.   |
| <b>База</b>  | АР.  |
| <b>Цвет</b>  | Колеруется в светлые оттенки по гамме «Тиккурила Симфония».  |
| <b>Термостойкость</b>  | Выдерживает 85°C сухого тепла.   |
| <b>Хранение</b>  | Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.                    |
| <b>Тара</b>  | 2,7 л; 9 л; 18 л.  |

**ЕВРО-2****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Предварительная подготовка</b> | Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности выровнять шпатлевкой Престо или Спаккели. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить. |
| <b>Условия при окраске</b>        | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.   |
| <b>Окраска</b>                    | Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя с промежуточной сушкой при 18–23°C в течение 2–3 часов.   |
| <b>Очистка инструментов</b>       | Малярные инструменты очищают водой.  |
| <b>ОХРАНА ТРУДА</b>               | Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.  |
| <b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>    | Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.   |
| <b>Изготовитель</b>               | ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург<br>380-3399, 701-4419, 380-3833<br>e-mail: <a href="mailto:sales@finncolor.ru">sales@finncolor.ru</a><br>http: <a href="http://www.tikkurila-spb.ru">www.tikkurila-spb.ru</a>   |