

**ЕВРО-7****EURO 7**  
Код S08 6201

<b>Тип</b>	Матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконных плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход на 1 слой</b>	10–12 м <sup>2</sup> /л на окрашенную поверхность, 8–10 м <sup>2</sup> /л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 5–7 м <sup>2</sup> /л на бетонную и оштукатуренную поверхность.
<b>Сухой остаток</b>	Около 51% в зависимости от цвета.
<b>Плотность</b>	Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 1,5–2 часа.
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>База</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония».
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает легкое мытье щеткой. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытий.
<b>Термостойкость</b>	Выдерживает 85 <sup>0</sup> С сухого тепла.
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	0,9 л; 2,7 л; 9 л; 18 л.

**ЕВРО-7****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная подготовка</b>	Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности выровнять шпатлевкой Престо или Спаккели. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя с промежуточной сушкой при 18–23°C в течение 2 часов.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищают водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
<b>Изготовитель</b>	ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург 380-3399, 701-4419, 380-3833 e-mail: <a href="mailto:sales@finncolor.ru">sales@finncolor.ru</a> http: <a href="http://www.tikkurila-spb.ru">www.tikkurila-spb.ru</a>