

ГРАВЕЛЬ СТРОНГ
фасадная укрепляющая
грунтовка (концентрат)

Тип	Водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая акриловая грунтовка глубокого проникновения для фасадов. Содержит добавки против грибков плесени.
Область применения	Применяется для пропитки новых и старых прочнодержащихся штукатурок, неорганических фасадных шпатлевок, а также старых мелящих прочнодержащихся впитывающих грунтовку покрытий с целью их укрепления перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок, например "Mineral strong". Не применять по слабодержащимся покрытиям и штукатуркам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	50-200 г/кв.м концентрата в зависимости от пористости и толщины слоя укрепляемого материала.
Удельный вес	Около 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить распылителем, валиком или кистью.
Время высыхания	При нормальных условиях от пыли — около 1 часа. Следующий слой можно наносить через 3-4 часа (при укреплении тонкого слоя старой краски) или через сутки (при укреплении штукатурки).
Цвет	После высыхания — бесцветная.
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в промышленной среде.
Хранение	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 град.С, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления
Тара	3 л, 10 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка	Очистить поверхность от отслаивающейся старой краски и шпатлевки пыли, жира и других загрязнений. При необходимости поверхность заново заштукатурить и зашпатлевать.
----------------------------------	--

Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, грунтовки и поверхности должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха — менее 80%.
Окраска	Грунтовку перед употреблением разбавить водой в соотношении 1 часть грунтовки на 1,5 части воды и перемешать. Наносить 1-3 раза, в зависимости от состояния подложки. При многократном нанесении промежуточная сушка от 3 часов (при укреплении тонкого слоя старой мелящей краски) до суток (при пропитке штукатурки). Окраску производить через сутки после грунтования.
Очистка инструментов	Малярные инструменты сразу же после использования вымыть водой.