

КИРИ лак для полов**KIRI**
Код 005 0410

Тип	Алкидный лак.
Область применения	Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри помещения. Применяется для деревянных полов и паркета.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	12-14 м ² /л.
Сухой остаток	44 %.
Плотность	0,9 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 3ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Шлифовку можно производить через 1-3 суток. На высыхание влияют температура, количество и толщина слоев, а также относительная влажность и воздухообмен. Избегать механических воздействий в течение 3-7 суток после лакировки.
Блеск	Высокоглянцевый.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении всех обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчив к уайт-спириту и денатурату, а неустойчив, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение	Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. Лак в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.

КИРИ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная
подготовка****Новые нелакированные поверхности:**

Очистить поверхность от грязи и пыли.

Ранее лакированные поверхности:

Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить.

Если пол обработан воском, воск тщательно удалить уайт-спиритом. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. - Если на поверхности пола останется воск, то лак не высохнет полностью, а стойкость покрытия к истиранию ухудшится.

**Условия при
лакировке**

Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура воздуха должна быть выше + 5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Лакировка

Лак тщательно перемешать перед применением. Для грунтовочной лакировки нового пола разбавить лак уайт-спиритом на 20 %. Покрывную лакировку произвести неразбавленным лаком 2-3-мя ровными, тонкими слоями. Ранее лакированный пол не требует отдельной грунтовки, а его лакировать в два слоя неразбавленным лаком Кири. Перед нанесением следующего слоя лака поверхность рекомендуется слегка шлифовать.

**Очистка
инструментов**

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.