

МИРАНОЛ**MIRANOL Alkydimaali**
Код 555-серия

Тип	Ударостойкая тиксотропная алкидная эмаль с незначительным запахом.
Область применения и свойства краски	Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри и вне помещений согласно инструкции по применению. Тиксотропная краска "Миранол" легко наносится кистью. Она хорошо распределяется по поверхности и не имеет подтеков. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных рам, инструментов, лодок, велосипедов, щитов и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	По металлу 12-14 м/л По гладкому дереву 10-12 м/л.
Сухой остаток	Около 50%.
Плотность	0,9-1,1 кг/л, в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 при нанесении кистью и валиком, Растворитель 1032 при нанесении распылением.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,009" – 0,013", т.е. 0,230 – 0,330 мм и разбавить Растворителем 1032 на 10 - 20% по объему. Распыление боковым воздухом: применять сопло 1,4 мм – 1,8 мм, количество разбавителя 25 – 35 % по объему. При распылении толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли – 3-4 ч. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Совершенно глянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Колеруется по каталогам «Миранол-Уника» и «Тиккурила Симфония».
Атмосферостойкость	Хорошая, также в морских и промышленных условиях.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Отличная при применении обычных моющих средств.
Химстойкость	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и густые смазки.
Светостойкость	Хорошая.
Термостойкость	120°С, светлые цвета в некоторой мере желтеют при повышенных температурах.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	Стандартные цвета: 1/10 л, 1/3 л, 1 л (черный также: 3 л, 10 л). Базисные краски: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

МИРАНОЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура изделия, краски и воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80%.</p> <p>Внимание! Высыхание при выше указанных предельных условиях явно медленнее, чем при оптимальных условиях, т.е. при температуре +23 °С и относительной влажности 50%. Наиболее замедляется высыхание темных цветов.</p>
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности, ДВП и ДСП покрыть грунтовкой "Отекс" или "Еху". Металлические поверхности в сухих помещениях можно окрашивать краской "Миранол" без предварительного грунтования. В остальных случаях для грунтования рекомендуется применять противокоррозионную грунтовку "Ростекс". Оцинкованные и алюминиевые поверхности покрыть грунтовкой "Ростекс Супер". Алюминиевые поверхности перед грунтованием зашкурить.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством «Маалипесу», затем тщательно промыть чистой водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Впадины и неровности выправить алкидной шпаклевкой "Спаккели". Загрунтовать дефектные участки грунтовкой "Еху" или "Отекс". В случае, если деревянная поверхность будет окрашиваться ярко-красным или ярко-желтым "Миранол"ом, перед этим загрунтовать отколерованной в тот же цвет грунтовкой "Еху". Оцинкованные и алюминиевые поверхности рекомендуется грунтовать светло-серой грунтовкой "Ростекс Супер", а стальные – белой грунтовкой "Ростекс".</p>
Окраска	<p>Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости для нанесения кистью развести Уайт-спиритом 1050, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.</p>
Ремонтная окраска	<p>Если поверхность ранее была окрашена "Миранол"ом, то ремонтную окраску можно производить всеми красками, совместимыми с алкидными покрытиями. См. пункт "Предварительная обработка".</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".</p>
Уход	<p>Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания.</p> <p>При необходимости не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность можно очистить нейтральным моющим раствором (рН 6-8) с помощью мягкой влажной ткани или щетки. Особенно загрязненные поверхности вымыть слабым щелочным раствором (рН 8-10) . Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность промыть водой и оставить высохнуть.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит алифатический уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. На краску имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	<p>Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.</p>