

**ОАЗИС краска для  
потолков водно-  
дисперсионная белая**

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная глубоко матовая краска для потолков.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, и др. пористым поверхностям. Применима для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей.

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На ровные невпитывающие поверхности 80-100 г/кв.м. На впитывающие поверхности 120-140 г/кв.м. Внимание! Покрyтия достигают максимальной укрывистости через сутки.
<b>Сухой остаток</b>	Не менее 45%.
<b>Удельный вес</b>	Около 1,3 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более 10% по объему.
<b>Время высыхания</b>	При нормальных условиях за 1-1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа.
<b>Блеск</b>	Глубоко матовый.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре. Предохранять от мороза. Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	3 л, 9 л.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная обработка</b>	Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +15 град.С, а относительная влажность воздуха — ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя с промежуточной сушкой

при 18-23 град.С в течение 2 часов.

**Очистка инструментов** Малярные инструменты очищают водой.