

ПАНЕЛИ-ЯССЯ лак полуматовый и матовый**PANEELI-ÄSSÄ**
Код 845 6404, 846 6404

Тип	Матовый и полуматовый лак на чистом акрилатном связующем, содержащий компоненты против УФ-излучения.
Область применения	Предназначен для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри здания. Не применять для лакировки полов и мебели. Применяется для стен, потолков, дверей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На строганую поверхность – 8-12 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 22 %.
Плотность	Ок. 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2-3 часа. Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 2 недели после нанесения. В данный период избегать сильной нагрузки и очистки.
Блеск	Матовый (845 6404), полуматовый (846 6404),
Базис	EP.
Цвет	Согласно каталогу "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурила".
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ПАНЕЛИ-ЯССЯ лак полуматовый и матовый**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +10 °С, и относительная влажность воздуха менее 80 %.
Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Увлажнить поверхность для того, чтобы древесные волокна поднялись, оставить высохнуть и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Ранее лакированная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающийся и растрескивающийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить.
Лакировка	Перед применением лак тщательно перемешать, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости, развести водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава, для проверки оттенка рекомендуется проводить контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный конечный результат зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя развести лак водой на 20-30%. Обычно желаемый конечный результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок за раз.
Ремонтная лакировка	Лакированные лаком "Панели-Ясса" поверхности можно лакировать водоразбавляемыми лаками Тиккурила.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. По лаку имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.