

ПИРТТИ морилка для панелей**PIRTTI paneelipetsi**
Код 890 6404

Тип	Водоразбавляемая морилка на акрилатной основе.
Область применения	Предназначена для морения внутренних поверхностей согласно инструкции по применению. Применяется для стен, потолков, дверей, полов и др. деревянных поверхностей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-16 м ² /л. Расход колеблется в зависимости от природы, пористости и твердости дерева.
Плотность	Ок. 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится губкой, кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 1-2 ч. Следующий слой можно наносить через 4-6 часов.
Базис	EP.
Цвет	По каталогу "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурила".
Светостойкость	Хорошая.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ПИРТТИ морилка для панелей**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Новую деревянную поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Ранее обработанную поверхность отшлифовать до чистого дерева.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Морение	<p>Морилку тщательно размешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата в ней. Для проверки оттенка рекомендуется провести контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от природы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев.</p> <p>Наносить морилку губкой, кистью или распылением в один слой. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать без перерывов от начала до конца, а при обработке больших панельных поверхностей - несколько досок за раз. Для получения более светлого оттенка, морилку разбавить водой, например, в соотношении 1:1. Получения более темной поверхности можно добиться повторным нанесением морилки после высыхания первого слоя.</p> <p>После полного высыхания мореной поверхности произвести защитную лакировку глянцевым, полуглянцевым или матовым лаком "Кива" или матовым лаком "Яло". Пол покрыть лаком "Кири".</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По морилке имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.