

РАПАН АЛКИД
лак для паркета

Тип	Уретано-алкидный лак быстрого высыхания.
Область применения	Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри зданий. Применяется для лакировки паркета, пола, дверей и оконных рам внутри здания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	12-14 кв.м/л.
Сухой остаток	47-60% по массе, 44-50% по объему.
Удельный вес	Около 0,9 кг/л, в зависимости от цвета (ISO 2811).
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания	При нормальных условиях от пыли – 2 часа, до отлипа – 6 часов (ASTM D1640). Следующий слой можно наносить через сутки. Лак полностью высохнет и достигнет окончательной износостойкости в течение 2 недель. На высыхание влияют проветривание помещения, относительная влажность воздуха, температура и толщина пленки.
Блеск	Глянцевый (код M92 6404), полуматовый (код M72 6404).
Базис	EP.
Цвет	Бесцветный. Можно колеровать по каталогам «Колеруемые лаки Тиккурила» и «Лессирующие антисептики». При колеровке в цвета каталога «Лессирующие антисептики» применяют только половину от указанного в рецептуре количества пигментных паст. Оттенки могут иметь незначительные отклонения по цвету от стандартных эталонов. Для проверки цвета рекомендуется производить пробную выкраску на кусочек древесины, типа лакируемой поверхности. При желании получить более светлый конечный результат лак можно осветлить бесцветным лаком РАПАН АЛКИД или уайт-спиритом.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка	Новую нелакированную поверхность очищают от грязи и пыли. Деревянные поверхности из ценных пород протирают уайт-спиритом. Ранее лакированную поверхность вымывают моющим
----------------------------------	--

средством «Маалипесу» или содовым раствором, затем тщательно промывают чистой водой и высушивают. Отслаивающийся лак удаляют скребком. Всю поверхность шлифуют и пыль от шлифовки удаляют.

Условия при окраске

Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Во время лакировки и высыхания лака температура должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%.

Окраска

Лакировку новых поверхностей производят следующим образом. Для грунтования используют лак, разбавленный уайт-спиритом на 5-10%. Покрывную лакировку производят на следующий день после грунтования. Покрывная лакировка производится 1-2 тонкими ровными слоями с межслойной выдержкой между ними одни сутки. При необходимости, лак можно разбавить уайт-спиритом до 10%. Если покрывное окрашивание будет производиться более чем через сутки от последнего грунтования, то, в целях улучшения адгезии, рекомендуется легкая шлифовка. Перед применением лак тщательно перемешивают. **ВНИМАНИЕ!** Полуматовый лак, во избежание неравномерного распределения матирующего компонента, следует перемешивать также и во время проведения работ. Ранее лакированные поверхности не требуют грунтования, их лакируют неразбавленным лаком в 1-2 слоя. Поверхность каждый раз слегка шлифуют перед нанесением нового слоя.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.