

**УНИКА****UNICA**

Код 525-серия

<b>Тип</b>	Алкидная краска специального применения.
<b>Область применения</b>	Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и вне помещений. Применима также по многим пластмассовым поверхностям, например, для окраски лодок из стекловолокна и пластмассы (не для подводных частей).  Предназначена для окраски транспортных средств, лодок, машин и оборудования, мебели, рабочих инструментов, разных металлоконструкций и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	По гладкому дереву 10-12 м <sup>2</sup> /л, по металлу и пластмассе 12-14 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	42 %.
<b>Плотность</b>	0,9-1,2 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, распылением или валиком (с коротким ворсом). При распылении под высоким давлением применять сопло 0,009" – 0,013", т.е. 0,230-0,330 мм и разбавить краску на 5-20% по объему. При нанесении под низким давлением применять сопло диаметром 1,4-1,8 мм и разбавить краску на 25-35% по объему (ДИН4 18-25 сек.). При нанесении краски распылением толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.
<b>Время высыхания при +23 °C и относительной влажности 50 %</b>	При толщине сухой пленки 40 мкм - от пыли 2 ч. Для нанесения следующего слоя -16 ч. На высыхание влияют относительная влажность воздуха, температура, воздухообмен и толщина пленки.
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый.
<b>Базис</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Колеруется по каталогам "Миранол-Уника" и "Тиккурила Симфония".
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая.
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к мытью</b>	Хорошая при применении обычных моющих средств.
<b>Термостойкость</b>	120 °C, светлые цвета в некоторой мере желтеют при температуре выше 80°C.
<b>Светостойкость</b>	Хорошая.
<b>Химстойкость</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а не устойчива к нитрорастворителям. Выдерживает смазочные масла и консистентные смазки, а также чистящие химикаты, слабые щелочи и кислоты.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранения и транспортировку при низких температурах.
<b>Тара</b>	Готовые цвета: 1/3 л, 1 л, 10 л. Базисная краска: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**УНИКА****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Условия при окраске**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °C, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

**Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Очистить неокрашенные деревянные и металлические поверхности от грязи, пыли, масла и жира. Возможную белую ржавчину удалить щеткой с оцинкованной поверхности. Пластмассовую поверхность вытереть растворителем, например, Универсальным растворителем 1060. Поверхность отшлифовать и пыль удалить. Из-за специфичного характера пластмасс разного типа до окраски всей поверхности рекомендуется проверить воздействие растворителя и адгезию краски на небольшом участке. Деревянные поверхности, ДВП и ДСП загрунтовать грунтовкой "Exy" или "Отекс". Металлические поверхности грунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс" или "Ростекс Супер", а оцинкованные и алюминиевые поверхности грунтовкой "Ростекс Супер". До грунтования алюминиевые поверхности следует отшлифовать.

**Ранее окрашенная поверхность:**

Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить алкидной шпатлевкой "Спаккели" или "Лаккакитти". Заделанные участки отшлифовать и пыль удалить. Находящиеся в плохом состоянии деревянные поверхности загрунтовать грунтовкой "Exy" или "Отекс", а металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс" или "Ростекс Супер".

**Окраска**

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости для нанесения кистью развести "Уайт-спиритом 1050", а для распыления – "Растворителем 1032". Наносить краску кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.

**Очистка инструментов**

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенселипесу".

**Уход**

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

**ОХРАНА ТРУДА**

Содержит уайт-спирит.

**ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕСЯ ВЕЩЕСТВО.**

Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен.

На краску имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.