

**ВИНХА кроющий антисептик****VINHA**  
Код 300 6302

<b>Тип</b>	Кроющий полуматовый антисептик, сохраняющий структуру древесины на вид. Водоразбавляемый антисептик на акрилатной основе с добавлением алкида. Содержит ингибиторы синевы и плесени. Образует водоотталкивающую, защищающую древесину поверхность.
<b>Область применения</b>	<p>Предназначен для новых и обработанных ранее антисептиком деревянных поверхностей, пиленых и строганных поверхностей, а также пропитанной под давлением древесины согласно инструкции по применению. Благодаря кроющей способности, Винха применима, в особенности, для требующих ремонта поверхностей, обработанных ранее антисептиком. При помощи Винхы можно придать светлый тон поверхности, обработанной ранее антисептиком. Не применять для обработки пола.</p> <p>Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, футеровочных досок и т.п. поверхностей.</p>

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	Пиленые поверхности 4-6 м <sup>2</sup> /л. Строганные поверхности 8-10 м <sup>2</sup> /л
<b>Сухой остаток</b>	30-37 % по объему.
<b>Плотность</b>	1,1-1,2 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,018" - 0,023", разбавить на 0-10 % по объему.
<b>Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %</b>	До отлипа - 1 час. Следующий слой можно нанести через 2 часа. При более низкой температуре и в сырую погоду время высыхания более длительное.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Базис</b>	VVA и VC.
<b>Цвет</b>	Согласно гамме цветов Винхы.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая и в промышленной среде.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

**ВИНХА кроющий антисептик****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная подготовка</b>	Очистить необработанную древесину от возможной грязи, плесени и посторонних включений. Грунтовать поверхность в возможно ранней стадии строительства антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похьюсте. С обработанной ранее антисептиком поверхности удалить стальной щеткой слабодержащуюся древесину. Покрыте плесенью или синевой поверхности промыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто 1 согласно инструкции по применению. Обработанные до чистой древесины поверхности защитить антисептирующей грунтовкой Валтти-Похьюсте. Шляпки гвоздей и т.п. ржавеющие металлические детали защитить алкидной противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Сучки отделить лаком для сучков Оксалакка.
<b>Условия при окраске</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.
<b>Обработка</b>	<p>Винху тщательно перемешать перед применением. Обычно не разбавляется, но при необходимости развести водой. Наносить кистью или распылителем на новые поверхности в 2 слоя, а при ремонтной окраске в 1 или 2 слоя, в зависимости от цвета подложки и состояния окрашиваемой поверхности. При обработке пропитанной под давлением древесины светлыми оттенками нанести в 2-3 слоя.</p> <p>Во избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади смешивать достаточное количество антисептика в одном сосуде. Торцевые концы досок обработать особенно тщательно.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Содержит изотиацилоновые соединения..</p> <p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По покрытию имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.